



## Acustica Good

**Vysoce kvalitní, vysoce hustotní a odolná podložka ze syntetické gumy**

**Pro použití pod laminátové, dřevěné podlahy a vícevrstvé podlahy**

**Vhodná pro bytovou i komerční výstavbu**

**Garantováno celoživotní použití pod krytinou, pod kterou je podložka instalovaná, při použití v doporučených prostorách.**

**Rozměr role: 1.37 m x 11.0 m = 15.07m<sup>2</sup>**

<b>Specifikace</b>	<b>Výsledek</b>	<b>Metoda</b>
Nominalní váha	2138 g/m <sup>2</sup>	(+- 5%)
Nominalní váha role	Ca. 32,21 kg	(+- 5%)
Materiál - Povrch	Hustá, oranžová syntetická guma mezi vlizelínovou vrstvou	
Rozměr role	1.37 m x 11.0 m = 15.07m <sup>2</sup>	(+- 1%)
Tloušťka	3.0 mm	(+- 5%) BS 4051
Rozdíl mezi min. a max. originální tloušťkou	0,3 mm	
Klasifikace koncového použití	Vysoká bytová a komerční zátěž	
Tažná síla - délka	700 kPa	EN ISO 1798:2000
Tažná síla - šíře	550 kPa	
Prodloužení @ roztržení - délka	70 %	
Prodloužení @ roztržení - šíře	60%	
Tlaková zkouška @ 25% zatížení	15 kPa	ENO ISO 3386 Pt2: 1998
Tlaková zkouška @ 50% zatížení	150 kPa	ENO ISO 3386 Pt2: 1998
Hořlavost Test rozžaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	BS 4790 BS 5287
Tepelná odolnost (Tog)	0,22 togs (0,022 m <sup>2</sup> K/W)	BS 4745
Zvukové vlastnosti		
Index využití dopadu váhového tělesa ( $\Delta L_w$ )	22dB	Test ISO 140-8 1998, jmenovitě ISO 717-2 1997
Zvuková izolace dle Bubnového testu*	54 Sone	EPLF –Norm 02 029-1
* Testováno s laminátovou krytinou Uniclic 700 v WK1 Fraunhofer-Institut, Braunschweig. Typicky 2.5mm PE pěna (mirelon) = 77 Sone		

