

panache

high performance underlay



Specifikace (Charakteristické hodnoty)		
Povrchy	Oboustranné stabilizační netkané rouno	
Jádro	HD+ Industriální pěna s vysokou hustotou $\pm 110\text{kg/m}^3$	+5% -0%
Tloušťka	10mm	$\pm 5\%$
Váha role	15.8 Kg	-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ² $\pm 1\%$	šíře $\pm 2\text{cm}$ délka $\pm 11\text{cm}$

BS5808 1991 (2005) Standard pro podložky pod koberce		
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4939	< 5%
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4052	< 10%
Kompresní práce (dlouhodobé zátěži)	BS4098	> 130 J/m ²
Uchování kompresní práce	BS4098	> 70%
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	nízký rádius zápalného efektu
Klasifikace koncového použití	BS5808	L/U - Luxusní použití

Floorwise Reference: F9PA/1/Jan 2017

Tepelná odolnost (Tog)	BS4745	2.64 Togs (0,264 m ² K/W)
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	ISO 140-8	ΔLw 39 dB



this underlay uses recycled material, and is completely recyclable after use