

Floorwise Panache

Vysoce kvalitní, Vysoce Hustotní Polyurethanová podložka⁺

Klasifikace koncového použití (BS 5808): L/U, Luxusní použití

Garantováno celoživotní použití pod krytinou, pod kterou je podložka instalovaná, při použití v doporučených prostorách.

Výsledek testu dle BS 5808: 1991 – Britský standard pro podložky pod koberce

Specifikace (Typické hodnoty)	Výsledek	Metoda
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m ² ±1%	
Tloušťka	10.00 mm ±5%	
Váha role	15.8 Kg -5% +10%	
Jádro EHD+	Industriální pěna s vysokou hustotou + - 95 kg/m ³ +5% -0%	
Povrch	Potíštěná netkaná textilie	
Vystužení folií	Spodní vrstva laminovaná netkaným rounem	
Rozdíl originální tloušťky od nominální tloušťky	0.6 %	
Rozdíl mezi max. & min. originální tloušťkou	0.6 mm	
Kompresní práce (po částečné zátěži)	130 J/m ²	BS4098
Komprese po částečné zátěži	7.0 mm	
Uchování kompresní práce	80 %	BS4098
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	<5 %	BS4052
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	<10 %	BS 4939
Odolnost proti potrhání	Prošlo	BS5808
Aroma	Bez nežádoucího aroma	
Hořlavost - Test rozžaveným "ořechem"	Prošlo – nízký radius zápalného efektu	Testováno dle BS 4749
Tepelná odolnost (Tog)	2.64 togs	BS 4745
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa (ΔLw)	39 dB	Výsledek testu dle ISO 140-8 1998, Stanoveno dle ISO 717-2 1997
Klasifikace koncového použití	Luxusní použití	BS5808
	Recyklovatelné Floorwise PU podložky pod koberce nejsou pouze vyrobené z recyklovaných materiálů, ale jsou i plně recyklovatelné. Není důvod je odkládat na skládky odpadů.	



proflooring

Výhradní dovoz ČR a SR : ProFlooring s.r.o.
 Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 Tel. 224 458 031
www.proflooring.cz info@proflooring.cz