

Inglewood Saxony

	<p>KONSTRUKCE STROJNÍ KALIBR VÝŠKA VLÁKNA ISO 1766 HUŠTOTA ISO 1763 VÁHA VLÁKNA CELKOVÁ VÁHA KOBERCE ISO 8543 TLOUŠŤKA KOBERCE ISO 1765 ŠÍŘE</p>	<p>všiváný střížený koberec 1/10th Gauge 14,5 mm 162 749 vpichů/m² 2 119 g/m² (62,5 oz/yd²) 3 055 g/m² 16,8 mm 4 & 5 metr</p>
	<p>SLOŽENÍ VLÁKNO ISO 1833 PRIMÁRNÍ PODKLAD SEKUNDÁRNÍ PODKLAD</p>	<p>100% Excellon Polypropylene Woven Polypropylene Woven Secondary</p>
	<p>PROVEDENÍ VHODNOST WIRA ABRAZIVNÍ TEST PD 6527:Clause 17 STATICÁ ZÁTĚŽ ISO 3416 DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ ISO 2094 TUFT ANCHORAGE ISO 4919</p>	<p>Silná bytová zátěž - 23, Střední komerční - 32 Překročilo 50 000 tření 23,5 % ztráta tloušťky po 24 h 16,5 % ztráta tloušťky po 1000 nárazech Nad 1 kg</p>
	<p>BAREVNÁ ODOLNOST ODOLNOST NA SVĚTLO ISO 105-B02 ODOLNOST NA MOKRO ISO 105-E01 ODOLNOST ŠAMPÓNOVÁNÍ BS ISO 18168:2015</p>	<p>6 u všech barev 5 u všech barev 5 u všech barev</p>
	<p>TEPELNÉ HODNOTY TOG BS 4745:2005 TEPELNÝ ODPOR (ISO 5085 -1:1989)</p>	<p>1,34 Tog 0,134 m² k/w</p>
	<p>HOŘLAVOST CE MARK RATING BS EN 13501-1:2007 + A1:2009 TEST tabletou METHENAMIN</p>	<p>Efl Prošlo - nízký efekt vznícení</p>
	<p>CHEMICKÉ DOPADY FORMALDEHYDE C E</p>	<p>E1</p>
	<p>BIOLOGICKÁ OCHRANA MOL / HMYZ REZISTENCE</p>	<p>CHRÁNĚNO PROTI HMYZU & ROZKLADU</p>
	<p>ANTI STATIC</p>	<p>-0.3 kv (požadavek méně než +2.0 kv)</p>

OBECNÉ INFORMACE

Instalace - Ve všech místech komerční aplikace je doporučeno celoplošné lepení dle BS 5325 (1983). Je -li vyžadována podložka, měla by být pevného a kvalitního typu a pokud je koberec instalován ve větších komerčních prostorách, měl by být koberec instalován za pomoci teleskopického napínáku. U množstevních objednávek vyžadujících jednotnost barev, prosíme uveďte toto v době objednání.

Údržba - Pro udržení vzhledu koberce se doporučuje, aby byl vysáván nejméně třikrát týdně k odstranění částic, nečistot a prachu. Pro použití na koberci se stříženým vlasem se doporučuje vysavač s rotačním kartáčem a klepačem. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu času, pochozí zátěž spolištuje kobercové vlákno v hlavních pochozích trasách, což působí oblasti různého opotřebení. Tyto oblasti budou vypadat světleji nebo tmavěji ve srovnání s méně často používanými částmi. Toto stínování / stopování nebo zploštění dochází u všech koberců s povrchem vláken a jako takový není přijímán jako základ pro jakoukoli střížnost. Stejně tak otočení vlákna (nebo vodoznačení) je jev, který může ovlivnit všechny koberce se stříženým vlasem a jako takový není přijímán jako výrobní vada.

Srovnání - Tento vzorek nemusí být ze stejné výrobní dávky jako aktuální zásoba, a proto by měl být používán jako průvodce a ne jako přesná shoda. Stejně jako u šířky 5 metrů a 4 metru nelze zaručit stejnobarevnost.

Důležité - Minimální objednané množství je 1,5 bm.

Srpen 2020

GREENWOOD & COOPE LTD. Brookhouse Mill, Greenmount, Bury, Lancashire BL8 4HR TEL: 01204 881234 FAX: 01204 887722
E-MAIL: info@cormarcarpets.co.uk WEBSITE: www.cormarcarpets.co.uk



ProFlooring s.r.o., Raichlova 2610/9, 155 00 Praha 5
Tel.: +420 224 458 031

Výhradní dovoz ČR a SK

E-mail: info@proflooring.cz Web: www.proflooring.cz

<p>EN 14041 CE</p>
<p>Greenwood and Coope Ltd. Brookhouse Mill, Greenmount Bury, Lancashire BL84HR. United Kingdom</p>
<p>DOP: ISAX 25/10086A/02/20</p>
<p>Textile Floor Covering EN1307</p>
<p>www.cormarcarpets.co.uk</p>