



# STYCCOBOND F58<sup>PLUS</sup>

## Vlákný vyztužené lepidlo na vinylové a pryžové podlahové krytiny

### PŘEDSTAVENÍ

STYCCOBOND F58<sup>PLUS</sup> je rychleschnoucí, vlákný vyztužené lepidlo bez obsahu rozpouštědel, které lze použít jako mokré, polomokré nebo tlakově citlivé lepidlo pro zajištění PVC vinylových desek a dlaždicových podlahových krytin.

Při použití jako lepidlo pokládané za mokra je STYCCOBOND F58PLUS vhodné pro gumové role a dílcové podlahové krytiny do tloušťky 4 mm.

Prozkoumejte RAG - F. Ball Recommended Adhesives Guide pro detaily a specifické podlahové krytiny

STYCCOBOND F58<sup>PLUS</sup> lze aplikovat přímo na STOPGAP epoxidové pryskyřice vodotěsné povrchové membrány a jiné nesavé podklady, pokud se používá jako lepidlo citlivé na tlak a kde je povrchová úprava dostatečně hladká, aby umožnila instalaci podlahových krytin z PVC. Pevný podlahový asfalt musí být pokryt minimálně 3 mm vhodné stěrkové hmoty STOPGAP.

STYCCOBOND F58<sup>PLUS</sup> je vhodný pro použití přes běžné podlahového vytápění.

Pro podrobnosti o dalších podkladech kontaktujte naše oddělení technických služeb.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Pro správnou instalaci jakékoli podlahové krytiny je nezbytná správná příprava podkladu. Podklad musí být konstrukčně pevný, hladký, suchý (<75 % relativní vlhkosti) a zbavený výkvětu a jakýchkoli nečistot, které ovlivňují přilnavost. Použijte STYCCOCLEAN C140 k odstranění mastnoty, oleje, leštidla, mýdla atd. z nesavých podkladů.

Concrete and sand/cement screeds must be fully cured and any laitance or surface treatments must be removed. The temperature of the floor must be maintained above 10°C throughout the application and drying of the adhesive. Underfloor heating must be off for at least 48 hours before, during and after application.

Pro podrobné informace si vyžádejte F. Ball Průvodce přípravou podkladů

### TECHNICKÉ INFORMACE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Barva              | Bílá   |
| Konzistence        | Krémovitá  |
| Míra pokrytí (Cca) | Až 6 m <sup>2</sup> na litr pomocí zubové stěrky STYCCOBOND A2 „V“<br>Až 5 m <sup>2</sup> na litr se zubové stěrky STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm „V“<br>Až 4 m <sup>2</sup> na litr se zubové stěrky B1 „V“ |
| Otevřený čas       | Až 180 minut v závislosti na teplotě, vlhkosti a savosti podkladu.   |

### VLASTNOSTI

- Použití jako mokré, polomokré nebo lepidlo citlivé na tlak
- Vlákný vyztužené
- Rychlé schnutí - dlaždice pokládejte od 5 minut
- Otevřená doba až 180minut
- Excelentní úchop
- Vhodné pro PVC a pryžové podlahové krytiny
- Vhodné na podlahové vytápění
- Schváleno pro námořní použití

### STANDARDY

Všechny aspekty instalace podlahové krytiny by měly být v souladu s požadavky příslušného britského standardního kodexu praxe, tj. BS 8203 (instalace pružných podlahových krytin) a doplňkových specifikací.

Testováno v souladu s postupy IMO FTP Code, STYCCOBOND F58PLUS je v souladu s předpisy o obchodní přepravě (námořní vybavení) z roku 2016, S.I. 2016/1025 a směrnice o námořních zařízeních 2014/90/EU a schváleno pouze pro použití jako lepidlo na podlahové aplikace.



2812/Viz datum výroby  
164.117/ERO2812/MED0394Rev.1



1121/Viz datum výroby  
164.117/WCL1121/MER0394Rev.1

NASKENUJTE QR KÓD PRO ZOBRAZENÍ DEMO VIDEO VÝROBKU



## VLHKÉ PODKLADY

Relativní vlhkost (RH) podkladu lze měřit pomocí digitálního vlhkoměru F. Ball. Pokud je hodnota relativní vlhkosti vyšší než 75 %, měla by být použita vhodná vodotěsná povrchová membrána STOPGAP.

## NEROVNÉ PODLAHY

Pro zajištění rovnoho povrchu, na který se má přilnout, by měly být nerovné a nepravidelné povrchy vhodně připraveny pomocí vhodné vyhlazovací hmoty STOPGAP.

## PENETROVÁNÍ

Vysoce savé podklady, jako jsou písčito-cementové potěry nebo překližka, by měly být opatřeny základním nátěrem pomocí STOPGAP P131 zředěného a důkladně promíchaného se 4 díly vody. Po nanesení je třeba jej před pokračováním v instalaci nechat důkladně zaschnout.

Suché a vhodně připravené kalciumsulfátové potěry např. anhydrit musí být opatřen základním nátěrem STOPGAP P121.

## APLIKACE LEPIDLA

### PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ PROMÍCHEJTE

Podmínky na místě se liší a budou mít dopad na aplikační vlastnosti lepidla.

### PVC / vinylové podlahové krytiny

Držte stěrku pod úhlem 60° a naneste lepidlo rovnoměrně na podklad. Podle pokynů výrobce podlahové krytiny a podle pokynů uvedených níže umístěte podlahovou krytinu do lepidla a přitlačte od středu směrem ven, aby se vyloučil veškerý vzduch; poté rolujte z jednoho konce na druhý a ze strany na stranu pomocí 68kg podlahového válce. O 1 až 4 hodiny později znovu rolujte ve dvou směrech.

### Savé povrchy – pokládká za mokra, polomokrý nebo citlivá na tlak.

Nanášejte lepidlo pomocí zubové stěrky STYCCOBOND A2 nebo STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm „V“.

Podlahové krytiny lze vkládat do lepidla okamžitě, i když při instalaci dlaždic je vhodné nechat lepidlo před položením podlahy přibližně 5 minut, čímž se sníží možnost klouzání.



**STAHUJTE THE RAG®  
PRO NEJNOVĚJŠÍ  
DOPORUČENÍ LEPIDLA**

**PRO DALŠÍ INFORMACE O  
PRODUKTECH F. BALL NEBO  
PODROBNĚJŠÍ TECHNICKOU POMOC  
NAVŠTIVTE F-BALL.COM NEBO  
KONTAKTUJTE SVÉHO DISTRIBUTORA**

## Nesavé povrchy – vazba citlivá na tlak.

Nanášejte lepidlo pomocí zubové stěrky STYCCOBOND A2 nebo STYCCOBOND 1,5 mm x 5 mm „V“. Okamžitě rozválečujte válečkem, který byl předem natřen lepidlem, abyste získali hladký, jednotný vzhled umožňující zaschnutí filmu lepidla. Tím se minimalizuje prokreslení lepidla skrz a maximalizuje plochu kontaktu pro přilnavost.

Nepoužívejte váleček k prodlužování plochy pokryté lepidlem, protože by se snížila přilnavost.

Nepřekračujte 180 minut otevřené doby.

Poznámka: Při nanášení lepidla přímo na vytvrzené hydroizolační povrchové membrány STOPGAP se ujistěte, že membrána není poškozena nebo prorážena špachtlí.

## Gumové podlahové krytiny na savé povrchy - lepení za mokra

Nanášejte lepidlo pomocí zubové stěrky 2 mm x 6 mm nebo B1 „V“. Nechte lepidlo dostatečně dlouho, aby dosáhlo mokré, pastovité a lepkavé konzistence, ale přesto umožnilo úplné přenesení na zadní stranu podlahové krytiny. Při instalaci dlaždic ponechejte lepidlo před položením podlahy přibližně 5 minut – pomůže to snížit možnost klouzání.

Podle pokynů výrobce podlahových krytin položte podlahovou krytinu do lepidla pomocí korkové desky s postupným vytlačováním vzduchu.

Vyhlaďte od středu směrem ven pomocí korkové desky nebo hladítkem STYCCOBOND GLYDA obaleným kobercem, abyste zajistili, že podlahová krytina bude ležet naplocho, jakmile lepidlo začne zajišťovat podlahovou krytinu, válejte pomocí podlahového válečku, od konce ke konci a ze strany na stranu k zajištění celkového kontaktu.

O 30 minut později, když byla podlaha zcela pokryta, rolujte podle potřeby, aby byl zachován celkový kontakt.

## OPATŘENÍ

Nezatěžujte podlahovou krytinu ani nepohybujte nábytkem, dokud lepidlo zcela nezatvrdne.

Nesvařujte vinylové podlahové krytiny, dokud lepidlo nemá dostatek času k vytvoření dobrého spojení, obvykle 24 hodin.

## POKRYTÍ

| BALENÍ | ŠPACHTLE       | POKRYTÍ             |
|--------|----------------|---------------------|
| 15 l   | A2             | až 90m <sup>2</sup> |
| 15 l   | 1.5mm x 5mm    | až 75m <sup>2</sup> |
| 15 l   | 2mm x 6mm / B1 | až 60m <sup>2</sup> |
| 5 l    | A2             | až 30m <sup>2</sup> |
| 5 l    | 1.5mm x 5mm    | až 25m <sup>2</sup> |
| 5 l    | 2mm x 6mm / B1 | až 20m <sup>2</sup> |

Míra pokrytí bude záviset na stavu a savosti podkladu

## NÁŘADÍ

- Zubová stěrka STYCCOBOND A2 nebo 1,5 mm x 5 mm „V“ na podlahové krytiny z PVC
- B1 2mm x 6mm stěrka pro pryžové podlahové krytiny
- F. Ball 68kg podlahový váleček
- Podlahářský nůž
- Korkové hladítko
- STYCCOBOND GLYDA
- Nástroje by se měly čistit pomocí teplé mýdlové vody, dokud je lepidlo ještě vlhké

## SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě 5°C až 30°C. Chraňte před mrazem.

## BALENÍ

15 litrový kbelík  
5 litrový kbelík

## SKLADOVATELNOST

12 měsíců v neotevřených nádobách skladovaných v dobrých podmínkách

## ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Příslušné bezpečnostní listy a poskytnuté rady lze nalézt na [www.f-ball.com](http://www.f-ball.com).

Alternativně je lze získat v místě nákupu nebo od

F. Ball and Co. Ltd.

Podmínky na místě se liší, aby bylo zajištěno, že tento produkt je vhodný a

Chcete-li potvrdit, že tento datový list je aktuální, kontaktujte nás

**F. Ball and Co. Ltd.**  
[www.f-ball.com](http://www.f-ball.com)

**ProFlooring s.r.o.**  
[www.proflooring.cz](http://www.proflooring.cz)



**proflooring**