



STOPGAP P131

Univerzální základní nátěr PŘEDSTAVENÍ

STOPGAP P131 je základní nátěr určený k podpoře přilnavosti STOPGAP vyhlazovacích hmot na hladké nesavé povrchy. Může být také použit jako základní základní nátěr pro savé povrchy pro podporu přilnavosti a pro zabránění nepříjemně rychlému zasychání lepidel a vyhlazovacích hmot. Je vhodný pro použití v námořních aplikacích jako součást systému IMO. Je vhodný pro použití na běžné instalace podlahového vytápění.

STOPGAP P131 má zelenou barvu, aby uživateli poskytl vizuální kontrolu rovnoměrnosti pokrytí. STOPGAP P131 by měl být používán na nesavé povrchy STOPGAP epoxidových vodotěsných povrchových membrán, teraca, litého betonu, lomových a keramických dlaždic, pevného asfaltu, epoxidových námořních základů, dobře přilnavých epoxidových a polyuretanových nátěrů a minimálních zbytků stávajících lepidel. Měl by být také použit na savé povrchy, jako je beton, pískito-cementové potěry, překližka, sololit a dřevotříska.

PŘÍPRAVA

Podlahové povrchy musí být vhodně připravené: pevné, hladké, suché (<75%RH) a zbavené nečistot, které mohou bránit přilnavosti. Betonové a pískito-cementové potěry musí být před aplikací vhodné směsi STOPGAP zcela vyzrálé a veškeré cementové mléko nebo povrchové úpravy musí být odstraněny. Teplota povrchu musí být při nanášení základního nátěru na podklad vyšší než 5 °C a podlahové vytápění musí být vypnuto alespoň 48 hodin před, během a po aplikaci. Ujistěte se, že podklad je suchý a obsahuje účinnou membránu odolnou proti vlhkosti.

TECHNICKÉ INFORMACE

Barva	Zelená
Pokrytí plochy (cca)	Aplikovaný zředěný na savý podklad: 100m ² Aplikovaný neředěný na nesavý podklad: 50m ² Plochy se budou lišit v závislosti na stavu podkladu
Čas schnutí	Od 20 - 30 minut při 20 °C na savých podkladech Od 60 minut při 20 °C na nesavých podkladech

POKRYTÍ

VELIKOST BALENÍ	POKRYTÍ NA BALENÍ
5 litrů neředěný*	50m ² (max)
5 litrů ředěný (4:1)**	100m ² (max)
5 litrů ředěný (7:1)***	175m ² (max)

Poznámka:

*Aplikuje se čistý na vnitřní nesavé povrchy.

**Aplikuje se zředěný na vnitřní savé povrchy.

***Aplikuje se zředěný na vnější a vlhké povrchy.

Míra pokrytí bude záviset na stavu a savosti podkladu.



VLASTNOSTI

- Všeobecný účel pro oba savé i nesavé povrchy
- Vhodné pro použití s námořními aplikacemi F. Ball
- Zabraňuje rychlému vysychání lepidla a vyhlazovací hmoty
- Pigmentované pro kontrolu pokrytí

NASKENUJTE QR KÓD
PRO ZOBRAZENÍ DEMO VIDEOA



MÍCHÁNÍ A APLIKACE

PŘED POUŽITÍM DOBŘE PROTŘEPEJTE

Pro vnitřní savé povrchy přidejte 1 díl STOPGAP P131 do 4 dílů čisté studené vody a míchejte, dokud se důkladně nerozpustí. Na zvláště savé povrchy může být nutná další aplikace STOPGAP P131, aby se snížila tvorba dírek.

Na vnitřní nesavé povrchy naneste základní nátěr čistý.

Pro vnější použití s STOPGAP 850 nebo při použití na vlhké povrchy ve spojení s STOPGAP Green Bag a 114 liquid, STOPGAP 1200 nebo STOPGAP 1500, pod STOPGAP hydroizolační povrchové membrány přidejte 1 díl STOPGAP P131 na 7 dílů čisté vody na lehce strukturovaný beton či pískito-cementový potěr.

Naneste STOPGAP P131 rovnoměrně na celý ošetřovaný povrch a nechte zcela zaschnout, aby byl zajištěn stejnoměrný film.

DOBA SCHNUTÍ

To se bude lišit v závislosti na teplotě, vlhkosti a nasákavosti podkladu.

Na savých podkladech nechte při 20°C 20 až 30 minut před aplikací STOPGAP vyhlazovacích hmot nebo lepidel STYCCOBOND. Na nesavých podkladech se schnutí při 20 °C obvykle prodlouží na 60 minut. Při nižších teplotách se tyto časy prodlouží.

OPATŘENÍ

Po zaschnutí základního nátěru zabraňte nadměrnému pohybu po podkladu. Při základním nátěru savých povrchů před použitím vyhlazovacích hmot STOPGAP, zejména STOPGAP 800 nebo 850, může být zapotřebí několik aplikací, aby se snížil výskyt dírek.

NÁŘADÍ

- Malířský váleček nebo měkký štětec
- Náradí omyjte teplou vodou ihned po použití

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě 5°C až 30°C. Chraňte před mrazem.

VELIKOST BALENÍ

5 litrový kanystř

TRVANLIVOST

12 měsíců v neotevřených nádobách a skladovaných za dobrých podmínek.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Tento produkt není klasifikován. Příslušné bezpečnostní listy a poskytnuté rady lze nalézt na www.f-ball.com nebo proflooring.cz

Alternativně je lze získat v místě nákupu nebo od F. Ball and Co. Ltd na adrese níže.

Podmínky na místě se liší, aby bylo zajištěno, že tento produkt je vhodný a pro potvrzení aktuálnosti tohoto datového listu kontaktujte výrobce nebo dovozce

Pro další informace o produktech F. Ball nebo podrobnější technickou pomoc kontaktujte:

ProFlooring s.r.o.

Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Tel: +420 224 458 031
info@proflooring.cz
www.proflooring.cz

PRO DALŠÍ INFORMACE O PRODUKTECH F. BALL NEBO PODROBNĚJŠÍ TECHNICKOU POMOC NAVŠTIVTE F-BALL.COM



F. Ball and Co. Ltd.

Churnetside Business Park,
Station Road, Cheddleton,
Leek, Staffordshire.
ST13 7RS UK
Tel: +44 (0) 1538 361633
www.f-ball.com
mail@f-ball.co.uk