

pinnacle

rubberunderlay

Specifikace (Typické hodnoty)

Povch(y)	Textronový prošíty papír	
Jádro	Syntetická pórovintá guma	+5% -0%
Tloušťka	9.75mm	±5%
Váha role	42.7 Kg	-5%+10%
Rozměr role	8.24m x 1.33m = 10.96m ²	Šíře ±2cm Délka ±1%

BS5808 1991 (2005) Standardy podložek pod koberce UK

Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4939	<10%
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4052	<10%
Kompresní práce po částečné zátěži	BS4098	>160 J/m ²
Uchování kompresní práce	BS4098	>70%
Hořlavost - test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	Prošlo - nízký rádius
Klasifikace koncového použití	BS5808	L/U Luxusní použití

Floorwise Reference: F9PI/2/October 2017

Tepelná odolnost	BS4745	1.40 Togs	0,14 m2 K/W
Zvuková izolace - váhové nárazy	ISO 140-8	Δ LW	43 dB

