

# supreme

**high performance underlay**

Specifikace (Charakteristické hodnoty)		
Povrchy	Aqua Polymerní film a stabilizační netkané rouno	
Jádro	<b>SH+</b> Industriální pěna s vysokou hustotou $\pm 180\text{kg/m}^3$	+5% -0%
Tloušťka	11mm	$\pm 5\%$
Váha role	24.3 Kg	-5%+10%
Rozměr role	11m x 1.37m = 15.07m <sup>2</sup> $\pm 1\%$	šíře $\pm 2\text{cm}$ délka $\pm 11\text{cm}$

BS5808 1991 (2005) Standard pro podložky pod koberce		
Ztráta tloušťky po částečné zátěži	BS4939	<3%
Ztráta tloušťky po dlouhodobé zátěži	BS4052	<5%
Kompresní práce (dlouhodobé zátěži)	BS4098	>200 J/m <sup>2</sup>
Uchování kompresní práce	BS4098	>80%
Hořlavost - Test rozžhaveným "ořechem"	BS4749	nízký rádius zápalného efektu
Klasifikace koncového použití	BS5808	L/U - Luxusní použití

Floorwise Reference: F9SU/2/Sept. 2016

Tepelná odolnost (Tog)	BS4745	2.89 Togs (0,289 m <sup>2</sup> K/W)
Zvukové vlastnosti Index využití dopadu váhového tělesa ( $\Delta Lw$ )	ISO 140-8	$\Delta Lw$ 43 dB

